



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

ANTICA RUGGINE - FONDO FERRO 1,00

Fondo ferro di Antica ruggine è la soluzione pratica per creare la vera ruggine su qualsiasi materiale. Il modo più facile per creare oggetti e ambienti di grande stile con la ruggine.

Oggi molti arredatori e architetti, si sono diretti con tendenze di arredo creando ambienti ed accessori con l'ossidazione. La vera ruggine con le sue sfumature infatti rende unici arredamenti e ambienti con il suo effetto.

Seguendo le varie fasi di lavorazione è facilissimo convertire in ruggine. L'effetto ruggine si ottiene applicando prima il prodotto FONDO DI FERRO (1).

FONDO FERRO: Fondo ferro è il primo strato da applicare sui supporti. Questo prodotto contiene particelle metalliche. Una volta applicato il Fondo ferro in prima fase, lasciare asciugare 12 ore poi applicare la seconda fase "Attivatore" per la creazione della ruggine ad ossidazione. Con 1 kg di fondo ferro si sviluppano circa 10 mq di supporto

Consigli d'applicazione: Dopo aver preparato il supporto con l'applicazione di una mano di prodotto di FONDO ferro, usando il pennello senza manico a stendere una mano di Fondo Ferro, lasciando un lieve strato di prodotto più o meno irregolare.

Dopo circa 3 – 4 ore applicare la seconda mano FONDO FERRO.

Ad essiccazione avvenuta procedere con l'applicazione di ATTIVATORE OSSIDANTE da eseguirsi per due/tre volte a seconda del grado di ruggine desiderato.

Il prodotto può essere applicato con pennello o spruzzato direttamente per ottenere degli effetti di colatura.

Una volta ottenuto l'effetto estetico desiderato bloccare l'ossidazione e lo spolveramento del prodotto con l'applicazione di due mani di la FINITURA PROTEZIONE, un trasparente protettivo all'acqua.

N.B. LA FINITURA non è una finitura permanente, quindi l'applicazione va ripetuta nel tempo a seconda del grado di spolveramento del supporto.



NOTE TECNICHE

Aggiornata al: **11/17/2021**

Resa al Kg: **10 m²**

Diluizione: **5% con acqua**

Applicazione: **1 o 2 strati**

Supporto: **Muro, Legno, Cartongesso, Ferro**

Limite COV: **140**

Peso Specifico: **1300**

Internet:

<https://www.jumbopaint.it/antica-ruggine-fondo-ferro-p-772.html>

Classificazione CLP*





MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

* Regolamento CLP (CE) n.
1272/2008

Norme per l'utilizzatore: Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria reciaosponibilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico. **Nota:** non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sui cantieri. Acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi del giusto impiego e che soddisfi le proprie esigenze per il proprio impiego. E' obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.